



ОАО “ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО”



ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ

Российская Федерация

ООО "Белнефтехим-Рос"
г. Москва, ул.Тверская, 20, стр.1
Тел. (495) 650-60-17, факс (495) 650-60-21

ООО "Сибпромкомплект 2000"
г. Новосибирск, ул. Дачная, 62а.
Тел. (3882) 28-90-59, 27-27-77, факс 27-22-20

Украина

ООО "Белнефтехим"
г. Киев, ул. М. Расковой, 19, офис 811. Тел. (044) 461-9061, 517-0418.
E-mail: office@pbmh.com.ua
Internet: www.pbmh.com.ua

США

Transcontainer Transport Inc.
39 Broadway, 30 TH.FL, NY 10006, USA.
Tel. 212-425-2278, fax 212-809-5620

Польша

Cargo System
Lodz, 92-333, ul. Wydawnicza, 1/3.
Tel. 48 (0) 42-674-41-71

КРЕМНЕЗЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

изделия для высокотемпературной изоляции



ОАО “ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО”

“Республика Беларусь, 211400, г. Полоцк, промузел “КСТы”
Управление маркетинга:
тел. +375 214 430 836 , факс +375 214 430 289, 435 415
e-mail: market@glass.belpak.vitebsk.by, www.polotsk-psv.by

- Замена асбеста
- Высокотемпературная изоляция
- Аморфная структура
- Низкая теплопроводность
- Инертность к большинству химических реагентов
- Нетоксичность
- Огнестойкость
- Устойчивость к воздействию расплавленного металла и тепловому излучению

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КРЕМНЕЗЕМНОГО ВОЛОКНА

- сварочные покрываля, шторы;
- защитные экраны при проведении сварочных работ;
- высокотемпературная изоляция печей;
- высокотемпературная теплоизоляция, теплозащита и огнезащита в машиностроении, судостроении и авиакосмической технике;
- в качестве изоляции, снимающей напряжение при сварочных работах на трубопроводах;
- изоляция в автомобилестроении, в частности изоляция в глушителях;
- изоляция турбин;
- высокотемпературные композиты;
- пожаростойкие двери;
- изоляция термопар;
- защитные укрытия для пожарных;
- изоляция и защита оборудования пожарных;
- элементы защитной одежды пожарных, рабочих литейного производства;
- полотница для локализации очагов возгорания в промышленности и быту.



■ Кремнеземные материалы устойчивы к воздействию высоких температур, температура их эксплуатации превышает +1000 °C. Материалы кратковременно выдерживают температуру до +1400 °C. Представляют собой непрерывное волокно с аморфной структурой и тепловыми характеристиками огнеупорных материалов. Изготавливаются в виде волокна, нитей, сеток и тканей.

■ Кремнеземные материалы сохраняют свою прочность и эластичность в течение длительного срока при температуре +1000 °C и являются тепловым барьером и защитным средством от пожара и воздействия чрезвычайно высоких температур в различных технологических процессах.

■ Кремнеземные материалы имеют низкую теплопроводность, высокую стойкость к тепловому удару, инертны к большинству химических реагентов, стойки к органическим и минеральным кислотам любых концентраций при высоких температурах (за исключением плавиковой, фосфорной, соляной), к слабым щелочам расплавленных металлов (кроме Mg, Na, Si) и сплавам.



Ключевые области применения — изоляция и защита в промышленности:
металлургия, ракетостроение, авиастроение, судостроение, автомобильестроение, атомная энергетика, машиностроение.


Температура эксплуатации волокон из различных типов стекол



КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ТКАНИ

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" изготавливает широкий ассортимент кремнеземных тканей весом от 120 до 1400 г/м², переплетением полотняное или сатин, шириной от 900 до 2000 мм, с различными типами аппрета, улучшающими свойства.

Кроме того, квалифицированный технический персонал готов рассмотреть возможность производства новых типов тканей для перспективных применений в соответствии с требованием потребителя, условиями эксплуатации и назначения ткани.



Широкое применение кремнеземные ткани в качестве высокотемпературной изоляции практически во всех областях промышленности получили благодаря низкой теплопроводности, высокой стойкости к тепловому удару. Кремнеземные ткани обладают превосходными электроизоляционными свойствами при высоких температурах, могут длительно использоваться без изменения свойств при температуре 1000 °C и кратковременно при более высоких температурах. Кремнеземные ткани предназначены для применения в качестве высокотемпературной теплоизоляции, теплозащиты в различных отраслях промышленности, в качестве изоляции и защиты в металлургии, ракетостроении, авиастроении, судостроении, автомобилестроении, атомной энергетике, машиностроении. Один из значительных секторов использования кремнеземных тканей – изготовление сварочных покрытий, противопожарных полотнищ, экранов для защиты оборудования и персонала от брызг металла, искр, теплового излучения.




КРЕМНЕЗЕМНЫЕ НИТИ

ОАО Полоцк-Стекловолокно предлагает значительный ассортимент кремнеземных нитей тексом от 68 до 540 текс, одиночные и троценные, диаметром 6 или 9 мкм, усаженные и нетермоусаженные, весом паковки до 3-х кг, существует возможность текстурирования нитей тексом до 1200 текс.

Кремнеземные нити представляют собой крученные компенсированные нити, которые вырабатываются из стекла №11 (содержание SiO₂ 94-96%) и стекла Puresil (содержание SiO₂ > 98%). Нити длительно работают при температуре +1000 °C, не плавятся до +1700 °C. Предприятием также разработана и используется швейная кремнеземная нить с покрытием PTFE, имеющая высокие прочностные характеристики и выдерживающая температуру более 1000 °C.

Нити из кремнеземных волокон обладают низкой теплопроводностью, высокой стойкостью к тепловому удару, превосходными электроизоляционными характеристиками при высоких температурах, кислото- и щелочестойкостью (до pH 14) по сравнению с волокнами из стекла Е и базальта, эффективно работают в условиях циклических тепловых нагрузок. После термической обработки и аппретирования кремнеземная нить имеет остаточную усадку при 1000 °C менее 1% и низкие потери массы при прокаливании. Безусадочная нить обладает достаточной изгибоустойчивостью и другими свойствами, обеспечивающими возможность ее текстильной переработки. Аппретирование способствует увеличению адгезии нити к фенольным и эпоксидным связующим.

Нити являются исходным материалом для ткачества лент, различных текстильных и трикотажных изделий, плетения изоляционных оплеток, кембриков, тюбингов, набивок, шнурков.



КРЕМНЕЗЕМНОЕ ВОЛОКНО

Кремнеземное волокно вырабатывается из стекла №11 (содержание SiO₂ 94-96%) и стекла Puresil (содержание SiO₂ > 98%).

Основная область использования – изготовление иглопробивного материала, имеющего широкое изоляционное применение в автомобилестроении, металлургии, атомных и тепловых электростанциях, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, изоляции в электрических и плавильных печах.

Мы имеем возможность производства рубленого кремнеземного волокна различной длины, которое может использоваться в качестве сырья для производства кремнеземной бумаги и армирования пластиков.


Изделия из кремнеземного волокна имеют хорошие экологические показатели не содержат канцерогенов, максимально эффективны, надежны и долговечны.



КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ

Высокоэффективный тканый материал для очистки расплавов черных и цветных металлов при их заливке в литейные формы. Особенность фильтров из кремнеземной сетки эффективность фильтрации всех традиционных металлов и сплавов (алюминиевые, магниевые и другие), различных марок чугуна и стали.

Безусадочные кремнеземные сетки подвергнуты дополнительной термической обработке, что позволяет при использовании сетки иметь минимальную усадку и сохранять форму. Кремнеземные сетки могут быть обработаны специальными покрытиями, обеспечивающими необходимую жесткость фильтра при установке его в литейную форму.



Использование фильтров из кремнеземной сетки позволяет в 1,5-2 раза снизить брак отливок, улучшить структуру металла, повысить его физикомеханические и технологические свойства.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КРЕМНЕЗЕМНЫХ ТКАНЕЙ

Традиционными изделиями из кремнеземных тканей являются полотница, покрывала, салфетки, термопояса, маты. Противопожарное полотнище или покрывало – один из основных видов изделий из кремнеземных тканей, получивший широкое распространение в области изоляции и средств первой защиты в начальной стадии возникновения пожара и локализации горения. Полотнища специально разработаны для предотвращения и тушения пожаров в разнообразных потенциально опасных ситуациях.

Дополнительные применения:

- комплектация противопожарными полотнищами судов речного и морского флота, автозаправочных станций и объектов гражданского назначения;
- пошив теплоотражающих костюмов и элементов защитной одежды пожарных;
- изготовление противодымных и огнезащитных штор, экранов;
- производство изоляционных матов для изоляции реакторов в атомных электростанциях;
- создание модульных изоляционных обшивок для дорогостоящего оборудования в промышленности.

В бытовом назначении, противопожарные покрывала получили большое распространение в качестве средств первой защиты в начальной стадии возникновения пожара в кухонных помещениях ресторанов, баров, в гражданских учреждениях – школах, больницах, пассажирских судах и т.д.

Сварочные покрывала применяются во всех работах, связанных со сваркой и резкой металлов, т.к. обеспечивают наилучшую защиту от искр и расплавленной стали.

На производстве имеется цех для пошива различных термоизоляционных и пожарозащитных изделий, мы готовы рассмотреть возможность пошива необходимого Вам изделия.



КРЕМНЕЗЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ТКАНИ

| Наименование | Переплетение | Плотность нитей / см в основе | Плотность нитей / см в утке | Поверхностная плотность, гр./см.кв. | Толщина мм | Разрывная нагрузка N(kgf) в основе | Разрывная нагрузка N(kgf) в утке | Содержание веществ, удаляемых при прокаливании при 1000°C, %, не более | Ширина, см |
|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| КТ-11-30К | Полотняное | 9±1 | 8±1 | 300±30 | 0.33±0,05 | 785(80) | 736(75) | - | 88±3 |
| КТ-11-T0-30K | Полотняное | 9±1 | 8±1 | 300+40/-30 | 0.40±0,05 | 294(30) | 294(30) | 1.0 | 82±3 |
| PS-120 | Полотняное | 16+1 | 13±1 | 120±25 | | 392(40) | 392(40) | 7-12 | 88±2; 95±2; 100±2 |
| PS-180 | Полотняное | 10+1 | 10±1 | 180±30 | | 490(50) | 392(40) | 7-12 | 88±2; 95±2; 100±2 |
| PS-300-S | 5/3 сatin | 20±1 | 14±1 | 325±25 | | 686(70) | 539(55) | 7-12 | 96.0±3.0 |
| PS-300-T0 | Полотняное | 9±1 | 8±1 | 300+40-30 | | 294(30) | 245(25) | 4 | 82±3 |
| PS-600-S | 8/3 сatin | 19±1 | 13±1 | 580±60 | 0.6 | 1078(110) | 784(80) | 7-12 | 94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0 |
| PS-600-S-V | 8/3 сatin | 19±1 | 13±1 | 630±60 | 0.6 | 1274(130) | 980(100) | 7-12 | 94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0 |
| PS-600-S-T0 | 8/3 сatin | 19±1 | 13±1 | 550±100 | 0.6 | 490(50) | 294(30) | 2.0 | 94.0±2.0; 100±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0 |
| PS-1000-S | 12/5 сatin | 17±1 | 13±1 | 1100±100 | 1.00 | 1764(180) | 1372(140) | 7-12 | 94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0 |
| PS-1000-S-V | 12/5 сatin | 17±1 | 13±1 | 1200±150 | 1.10 | 1764(180) | 1372(140) | 7-12 | 94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0 |
| PS-1000-S-T0 | 12/5 сatin | 17±1 | 13±1 | 1100±100 | 1.10 | 784(80) | 490(50) | 4.0 | 94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0 |
| PS-1400-T | Полотняное | 12+1 | 6±1 | 1400±140 | не менее 2.0 | 735(75) на 25 мм | 343(35) на 25 мм | 7-12 | 95±2; 100±2 |
| PS-1400-T-V | Полотняное | 12+1 | 6±1 | 1400±100 | не менее 2.0 | 735(75) на 25 мм | 343(35) на 25 мм | 7-12 | 95±2; 100±2 |

КРЕМНЕЗЕМНЫЕ НИТИ

| Наименование | Номинальная линейная плотность, текс | Количество кручений на 1 м | Допуски | Разрывная нагрузка, N(kgf) не менее | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании при 1000°C, % |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|---|
| SiO2-94-96% | | | | | |
| K11C6-68 | 68±5 | 150, 200 | ±10% | 14.7(1.5) | 7-12 |
| K11C6-90 | 90±7 | 150 | ±10% | 19.6(2.0) | 7-12 |
| K11C6-136 | 136±10 | 80, 130 | ±15% | 29.4(3.0) | 7-12 |
| K11C6-180 | 180±14 | 120-150 | ±10% | 39(4.0) | 7-12 |
| K11C6-180x3 | 540±42 | 20, 100 | ±10% | 98.0(10) | 7-12 |
| K11C6-170BA | 170±20 | 130, 150 | ±10% | 39.2(4.0) | не более 2 |
| K11C6-170BAx2 | 340±40 | 20, 100 | ±20% | 68.6(7.0) | не более 2 |
| K11C6-170BAx3 | 510±60 | 20, 100 | ±20% | 98.0(10) | не более 2 |
| SiO2-98% | | | | | |
| PS9-136 | 136±10 | 80, 130 | ±15% | 24.5(2.5) | 7-12 |
| PS9-180 | 180±14 | 120, 150 | ±10% | 29.4(3.0) | 7-12 |
| PS9-180x3 | 540±42 | 20, 100 | ±10% | 88.2(9) | 7-12 |

Текстурированные кремнеземные нити

| Наименование | Диаметр элементарной нити, мкм | Линейная плотность нити, текс | Допуски по текс., % | Разрывная нагрузка, мН/текс (гс/текс), не менее | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании при 1000°C, % |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|
| K11C6 540 T | 6±1 | 540 | +12/-5 | 75(8) | 7-12 |
| K11C6 1150 T | 6±1 | 1150 | +12/-5 | 90(9) | 7-12 |

КРЕМНЕЗЕМНОЕ ВОЛОКНО

| Наименование | Длина волокна, мм | Диаметр волокна, мкм | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, % не более | Массовая доля Na ₂ O, % не более | Влажность %, не более |
|--------------|-------------------|----------------------|---|---|-----------------------|
| KB-11 (6) | 50-100 | 6±1 | 7-12 | 0.8 | 3,5 |
| PS-23 (6) | 50-100 | 6±1 | 7-12 | 0.8 | 3,5 |
| KB-11 (9) | 50-100 | 9±1 | 7-12 | 0,8 | 3,5 |
| PS-23 (9) | 50-100 | 9±1 | 7-12 | 0,8 | 3,5 |

КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ

| Наименование | Переплетение | Плотность нитей / см в основе на 10 см | Плотность нитей / см в утке на 10 см | Поверхностная плотность, гр/см ² | Разрывная нагрузка N(kgf), в основе | Разрывная нагрузка N(kgf), в утке | Ширина, см |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| КС-11-ЛА | Ложный ажур; перевивочное | 96±3 | 81±3 | 530±60 | 1470(150) | 980(100) | 88±3 |
| КС-11-ЛА-2 | Ложный ажур; перевивочное | 78±3 | 66±3 | 470±60 | 1470(150) | 980(100) | 88±3 |
| КС-11-ЛА-1.0-ТО | Ложный ажур; перевивочное | 102+3/-0 | 90+6/-0 | 540±60 | 490(50) | 392(40) | 82-100±3 |
| КС-11-ЛА-1.5-ТО | Ложный ажур; перевивочное | 81+3/-0 | 75+6/-0 | 620±60 | 490(50) | 392(40) | 82-100±3 |
| КС-11-ЛА-2.0-ТО | Ложный ажур; перевивочное | 75+3/-0 | 69+6/-0 | 560±60 | 490(50) | 392(40) | 82-100±3 |